



La variante économique non classée au feu du Cristal.

Un **film souple** en **PVC transparent** aux légers reflets bleutés, disponible en différentes épaisseurs (0.3 mm en standard, et de 0.5 à 1 mm sur demande). Nous proposons dans nos ateliers la confection de cette bâche pour réaliser vos projets les plus démesurés (assemblage et diverses possibilités de finitions) grâce à la technologie de **soudure HF**.

Cette bâche hyper **résistante, imperméable**, avec **traitement UV** et à **facile d'entretien** est adaptée à une utilisation **extérieure**.

Elle bénéficie également de propriétés d'**isolation acoustique**.

Ce film PVC se prête à de multiples usages tels que la fabrication de tentes, chapiteaux...

Osez sortir des sentiers battus ! Apprenez à dompter la transparence du cristal et laissez parler votre créativité en l'utilisant aussi comme **surface de projection** ou de **rétroprojection inattendue** et **imperceptible** !



000

Donnée technique	Valeur	
Référence	2503 - Cristal 30/100 non classé feu	
Largeur	140 cm	
Poids	370 g/m ²	<i>Autres grammages sur demande, de 620 à 1240 g/m²</i>
Épaisseur	0.3 mm	<i>Autres épaisseurs sur demande, de 0.5 à 1 mm</i>
Classement feu	Sans	<i>Pour la version classée feu M2, interrogez votre commercial sur nos autres références de Cristal</i>
Conditionnement	Pièce de 65 m Roulé toute laize ± 34 kg/pce	Possibilité de vente à la coupe sur l'épaisseur standard 30/100e <i>Vente par pièces complètes uniquement sur les autres épaisseurs (métrages pièces variables selon épaisseur)</i>
Souplesse (grade)	3S	
Résistance au déchirement	Largeur : 21.2 N Longueur : 19.8 N	Norme : ASTM D1004-13
Contrainte à la rupture	Largeur : 25.6 MPa Longueur : 29.3 MPa	Normes : ISO 527-1 et 527-3
Allongement à la rupture	Largeur : 350 % Longueur : 320 %	Normes : ISO 527-1 et 527-3
Résistance basse température	-40°C	Norme : ASTM D746
Rétrécissement (80°C - 10 mn)	Largeur : 0.7 % Longueur : 2.2 %	Norme : DIN 53377

Informations complémentaires

Composition	100% PVC
Stabilité UV	Oui
Entretien	Lavage à l'eau savonneuse, rinçage à l'eau claire. Ne pas utiliser de détergents abrasifs. Nous recommandons de tester tout produit nettoyant sur une petite surface avant de procéder au nettoyage complet
Recommandations de stockage	Stockage roulé, en intérieur, dans un lieu tempéré. En cas de conditionnement plié (une fois confectionné), ne pas compresser.
Recommandations de découpe	Coupe à froid aux ciseaux ou cutter (pas de risque d'effilochage)
Soudabilité haute fréquence	Bonne soudabilité HF. Nous réalisons dans nos ateliers des assemblages toutes dimensions et toutes finitions.
Aspect	Bâche PVC souple transparente polie aux reflets légèrement bleutés
Usages recommandés	Fabrication de tentes et chapiteaux... Usage extérieur
Produits complémentaires	Cabiclics, pinces, sandows...



POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ VOTRE AGENCE LOCALE

AZUR SCENIC NICE
265 route de la Baronne
ZI Le Fongeri
F-06640 Saint Jeannet
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00
Fax. +33 (0)4 92 12 00 40
contact@azur-scenic.com

AZUR SCENIC PARIS
Les Loriots - Lot 206
14 rue de la Perdrix
F-93420 Villepinte
Tél. +33 (0)1 48 17 06 75
Fax. +33 (0)1 49 89 10 62
paris@azur-scenic.com

AZUR SCENIC BORDEAUX
Sabrina Bonaccorsi
Tél. +33 (0)6 22 22 00 14
sabrina@azur-scenic.com

AZUR SCENIC LYON
Antoine Mersch
Tél. +33 (0)6 09 59 69 43
antoine.mersch@azur-scenic.com

Toutes les informations indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique habituelles de la marchandise concernée. Aucune garantie n'est donnée.